



Lacq Vitrificateur Parquet

Lacq Vitrificateur Parquet est un vernis acrylique composé d'uréthane, conçu pour résister dans le temps et protéger les bois durs, que ce soit du parquet ou du mobilier. Le Vernis pour parquet Lacq est facile d'utilisation et très recommandé pour les sols en bois qui subissent beaucoup de passage.

Applicable à :

- Planchers
- Meubles
- Donner un coup
- Autre bois intérieur

Traitement:

Bois non traité

1. Dégraisser le sol avec Fluxaf Proclean ; dégraisser au thinner les sols en essence de bois tropical tel que teck, wengé ou équivalent.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet à peinture.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P320.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.

Bois traité (autrement qu'avec Lacq Parquet Varnish)

1. Enlever d'abord soigneusement toutes les anciennes couches de laque, de cire ou d'huile, car elles peuvent avoir une influence négative sur l'adhérence et la qualité de la Lacq Parquetlak ; cela peut être fait avec les ponceuses et/ou produits de nettoyage adéquats.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau ou au pinceau.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P240.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 1,5 heures.
Recouvrable après:	environ 2 heures.
Min. température de traitement:	10 °C.
Max. température de traitement:	30 °C.

Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:	Non
Substance:	Liquide

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Quantités disponibles:

1L & 2,5L.

Couleurs disponibles:

Invisible & Satin.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.